

Door de deurwaarder
vastgestelde snelle
werking

Voor horizontale
oppervlakken



Zonder spoelen



Nieuwe technologie
grote kracht



Radicale verwijdering
van verf, lak,
lazuurverf, in MINDER
dan 10 minuten



Verpakking met
volledige opening,
voor een groter
gebruiksgemak
en geen verlies



Gebouw Afbijtmiddel 10' Vloeibaar



DOEL EN PRESENTATIE

- BLANCHON GEBOUW AFBIJTMIDDEL 10' VLOEIBAAR beschikt over een nieuwe "zeer krachtige" technologie en vormt een alternatief voor chloorhoudende afbijtmiddelen dat onvergelijkbaar is met de gebruikelijke afbijtmiddelen.
- Zijn radicale efficiëntie - snel afbijten in één enkele toepassing van 10 min. - werd onder controle van een gerechtsdeurwaarder getest op verf, lak en lazuur van verschillende samenstellingen (glycero en acryl).
- Het kan worden gebruikt op alle ondergronden: hout, metaal, glas, beton, enz. (Behalve kunststof, waarvoor een voorafgaande test op een onopvallende plaats wordt aanbevolen).
- Zijn ultrakrachtige vloeibare formule (pH neutraal, zonder zuur of NMP) kan worden gebruikt op hout zonder dat het zwart wordt en op de meeste ijzerhoudende metalen zonder dat ze ververen.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Alle ondergronden (op delicate bekledingen en plastic, vooraf testen op een onopvallende plaats).
- Op gelakt oppervlak (zeer gladde bekleding) kan er licht geschuurd worden met staalwol of schuurpapier alvorens AFBIJTMIDDEL 10' VLOEIBAAR aan te brengen om de aanvang van het afbijten te vergemakkelijken.

GEBRUIK EN AANBRENGEN

- Gebruiksklaar. De bus goed schudden voor gebruik.
- Het plastic deksel voorzichtig openen om mogelijke spatten van het afbijtmiddel te vermijden.
- In goed geventileerde ruimtes werken. Een veiligheidsbril en aangepaste handschoenen dragen. Niet in volle zon aanbrengen.
- Een vette laag AFBIJTMIDDEL 10' VLOEIBAAR aanbrengen met een oud penseel.
- 10 minuten laten inwerken zodat de af te bijten bekleding volledig opgezwollen is en zich van de ondergrond losmaakt.
- De resten afschrappen zonder de ondergrond te krassen (spatel, staalwol).
- Op uitzonderlijk resistente ondergronden de volledige operatie nogmaals uitvoeren.
- Na droging van de afgebeten ruimte het oppervlak met een fijn schuurmiddel ontkorrelen.
- De nieuwe afwerking aanbrengen.

Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik met (bij voorkeur warm) water of BLANCHON VERDUNNER GEURARM reinigen.
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik. Restanten niet in de riolering lozen.
- Het is aanbevolen om de afbijtresten aan een erkende verwerker mee te geven zodat ze met een minimale impact op het milieu behandeld worden.

VERBRUIK

- Ongeveer 6 m² per liter.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

- Gebruiken met een goede ventilatie.
- Het wordt aanbevolen om rubberen handschoenen en een veiligheidsbril te dragen.
- Op meubels of oude of breekbare voorwerpen, vooraf testen op een onopvallende plaats.
- Niet in warme ruimtes opslaan (opgelet voor verpakkingen in voertuigen).
- Niet op plastic gebruiken zonder het product vooraf op een onopvallende plaats te testen.
- De veiligheidsinstructies volgens.

Blanchon

Gebouw Afbijtmiddel 10' Vloeibaar

TECHNISCHE GEGEVENS	
DOEL	VERWIJDERING VAN ALLE FILMVORMENDE AFWERKINGEN: VERF, LAK, LAZUUR, MET GLYCEROTAAL-OF ACRYLVERBINDINGEN
TYPE ACTIEVE STOFFEN	Geselecteerde oplosmiddelen, zonder zuur of NMP
DICHTHEID	0,98 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT	80 centipoise (BROOKFIELD T2)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Gevaarlijk. De voorzorgsmaatregelen bij gebruik naleven. Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB) (beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
pH	Neutraal

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019.

Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

50 8^{ème} Rue

69800 SAINT-PRIEST - FRANCE

Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09

Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com