

Zonder mengen
Hoge weerstand

Parketvloeren,
planken, trappen,
alle houtsoorten

Behoudt de natuurlijke
kleur van het hout

Zeer hoge dekking

Parketlak VP

Polyurethaan



DOEL EN PRESENTATIE

- BLANCHON PARKETLAK VP is ontwikkeld uit polyurethaanharsen met een geïntegreerde verharder. Hij wordt gebruikt zonder mengen. Het wordt erg gewaardeerd door de vakmensen vanwege zijn gebruiksvriendelijkheid, zijn grote vulkracht en zijn uitstekende slijtvastheid. Naast zijn soepelheid, zijn weerstandsvermogen en antislipseigenschappen, geeft het ook een prachtige natuurlijke warmte en een duurzame bescherming aan uw parket.
- VP kan op parket van alle houtsoorten worden aangebracht (raadpleeg ons voor zeldzame exotische houtsoorten).
- Omdat het niet gemengd moet worden en geurloos is, is het eenvoudig en aangenaam in het gebruik.
- Verkrijgbaar in 4 uitzichten: glanzend, satijn, mat zijde/natuurlijke was, geboende eik.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- VP enkel aanbrengen op door polijsten geëffend en blank geschuurd hout (beitsen en verwijderen van was worden afgeraden; cf. BIJLAGE) dat stofvrij is en vrij van sporen van reinigingsmiddelen, vet, was, boenwas, polish of lijnolie (of andere specifieke oliën).
- Het parket moet perfect droog en schoon zijn: in het algemeen, vochtigheidsgraad <10%; raadpleeg de geldende Technische Fiche (gebruik geen wasmiddel, verhelderende of bleekmiddelen of parketreiniger).
- Daarna zorgvuldig ontstoffen.
- Op gelijmd parket wordt het gebruik van BLANCHON VOEGENKIT VOOR HOUT aanbevolen voor een "kleurechte" opvulling. Raadpleeg de Technische Fiche van dit product.

Behandeling tegen insecten

- Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.

Beitsen

- Het geschuurde parket ("blank geschuurd" hout) kan gebeitst worden met BLANCHON HOUTBEITS speciaal parketleggers of BLANCHON HOUTVEROUDERAAR (positieve tinten).
- In ieder geval nooit het verfproduct ontkorrelen, maar wel de eerste afwerkingslaag, om geen kleurverschil te veroorzaken. Het is in ieder geval aangeraden om slechts te ontkorrelen (fijn schuurpapier) alvorens de laatste laklaag aan te brengen.
- Het is onnodig en het wordt afgeraden om een laag BLANCHON PORIËNVULLER PRÉPLAST® aan te brengen om de beits te "blokkeren". In geval van lichte plekken dient er rekening mee te worden gehouden dat de kleur van het hout nog dieper zal worden onder invloed van de polyurethaanharsen en dat de algemene kleur zich na de eerste laklaag zal zetten (doe, indien noodzakelijk, eerst een test op een weinig zichtbare plaats).
- Gebruik geen lazuurverf.

Poriënvuller vóór lakken

- Het gebruik als eerste laag, op niet-gebeitst hout, van PORIËNVULLER PRÉPLAST® zorgt voor een snelle dekking met VP (tijdwinst). Deze handeling is eveneens aangeraden op oud parket of parket in exotisch hout, wanneer men een zo helder mogelijke houttint wil behouden, en meer bepaald op vroeger geboend, in boenwas gezet of geolied parket.

GEBRUIK EN AANBRENGEN

- ZONDER MENGEN: EEN COMPONENT. Verdunnen is niet nodig.
- De verpakking goed schudden vóór gebruik.
- Een parket niet lakken bij een temperatuur onder 12°C en een relatieve luchtvochtigheid van meer dan 85% (overeenkomstig de geldende Technische Fiche); niet aanbrengen op hout met meer dan 10% vochtigheid. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Aanbrengen met een borstel of (kortharige) rol in 3 regelmatige en dikke lagen.
- Niet langer dan 48 uur wachten tussen twee lagen.
- Het is aanbevolen om het oppervlak tussen twee lagen door lichtjes op te schuren (polijsten) met de hand en daarna stofvrij te maken.
- Reinigen van het gereedschap
- Onmiddellijk na gebruik met BLANCHON VERDUNNER GEURARM. Geen celluloseverduuners of synthetische verduuners gebruiken.
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik. Restanten niet in de riolering lozen.

Blanchon

Parketlak VP

DROOGTIJD, UITHARDING EN BELOOPBAARHEID

- Droogtijd "stofvrij": Ongeveer 30 tot 40 minuten.
- Droogtijd "schuurbaar/bedekbaar": 6 uur in normale omstandigheden.
- Geen 48 uur wachten tussen de lagen
- Definitief uitverhard: 8 tot 10 dagen.
- Voorzichtig beloopbaar: 16 tot 24 uur in normale omstandigheden.
- Gebruik van de ruimtes: tijdens de eerste 10 dagen enkele voorzorgsmaatregelen nemen: niet afdekken (beschermingsdoeken), geen tapijten op het gelakte parket leggen.
- Geen zware meubels verplaatsen. Ontstoffen met een stofzuiger of een bezem (geen doordrenkte gewezen stoffen gebruiken).
- Daarna: passende beschermingen aanbrengen (vilt) onder de tafelpoten en stoelen. Indien nodig een kwaliteitsvolle mat aan de ingang van de ruimte leggen om stof en kiezelstenen tegen te houden. Geen water of andere vloeistoffen laten staan op uw gelakte parket (bloempotten goed isoleren).

VERBRUIK

- 10 m² per liter per laag.

BEWARING

- Vorstvrij bewaren (opgelet met de bewaring in voertuigen).
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik.

ONDERHOUD

- VP vergemakkelijkt het onderhoud van alle parketvloeren.
- GEWOON ONDERHOUD: regelmatig ontstoffen met stofzuiger (of bezem), indien nodig ook nat vegen (goed uitgewrongen materiaal dat niet druip). LAGOON® voor dagelijks onderhoud. De CLEANER LISABRIL® ontvet en reinigt alle gelakte parketten grondig. Het behoudt het originele uitzicht.
- **Belangrijk: 10 dagen wachten voor de eerste interventie, zodat VP perfect tot in de kern droogt.**
- GEBRUIK GEEN: boenmachine, zwabber, poetsmiddelen met siliconen, producten met ammoniak of schuurmiddelen enz. - alle materialen en producten die het glad of glanzend kunnen maken.
- Druk belopen plaatsen worden het best onderhouden met de BLANCHON POLISH PROTECTOR Satijn of Mat en de CLEANER LISABRIL®.
- Op VP Mat Zijde/Natuurlijke Was alleen POLISH PROTECTOR MAT, CLEANER LISABRIL® en LAGOON® gebruiken om het oorspronkelijke uitzicht niet te wijzigen.

TECHNISCHE GEGEVENS

DOEL	GEBRUIKSKLARE PARKETLAK VOOR HOUTEN VLOEREN
HARSTYPE	Polyurethaan
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie 1, klasse 4a
DICHTHEID	0,87 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT	150 centipoise (BROOKFIELD T2)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB) (beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR	6 uur naargelang de temperatuur en vochtigheidsgraad
TABER-SCHUURBESTENDIGHEID	Gewichtsverlies: 38 mg (schijven CS 10, 1000 toeren, 1 kg)
SCHOKBESTENDIGHEID	50 cm (boorkop van 400 g) (volgens NF T 30039)
KRASBESTENDIGHEID	Potlood 7H

BIJLAGE: MACHINAAL SCHUREN VAN PARKET

- Dit gebeurt met een parketschuurmachine, een boordschuurmachine voor de randen en een rakel voor de hoeken.
- De parketschuurmachine met het licht mee, of beter nog, met het hout mee gebruiken.
- Gelijkmatic werken zodat het volledige oppervlak dezelfde behandeling krijgt.
- 1° passage: grove korrel (24, 30 of 36) om het parket blank te schuren en te effenen.

- 2° passage: halfgrove korrel (50 of 60) om het oppervlak te egaliseren.
- 3° passage: fijne korrel (100 of 120) om de afwerking af te maken.
- De omtrek van de ruimte bewerken (boordschuurmachine en rakel).
- De voorbereiding van het oppervlak afwerken met een boenmachine voorzien van een fijn schuurrooster (100 of 120) vooral op parket met afwisselend motief: mozaïek, visgraat, Hongaarse punt, enz.
- Zorgvuldig ontstoffen met een krachtige stofzuiger (te lakken oppervlak en plinten, raamkozijnen en radiatoren).

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019. Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt. Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten. Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

50 8^{ème} Rue
69800 SAINT-PIERRE - FRANCE
Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com