

Impregneert
en kleurt in
1 enkele laag

Solid'Oil™

High solid hardwaxoil



Hoge weerstand



Uitzonderlijk dekkend
vermogen



Beschermt duurzaam
tegen stof en vocht



Ideaal in
combinatie met
HOUTVEROUDERAAR



Oneindige decoratieve
effecten



Eenlagig*



Heel zwakke geur



Vlot onderhoud
en snel herstel



DOEL EN PRESENTATIE

- BLANCHON SOLID'OIL™ is een HARDWAXOLIE die alle parket en houten vloeren binnenshuis doordrenkt (is niet geschikt om buiten te gebruiken).
 - HIGH SOLID: het uitzonderlijke dekkend vermogen en het feit dat het product weinig oplosmiddelen afgeeft, zorgen voor een snel en aangenaam gebruik.
 - SOLID'OIL™ is gebruiksklaar maar kan een specifieke verharder krijgen om:
 - het drogen te versnellen
 - en/of aangebracht te worden op parket waar veel op gelopen wordt.
 - SOLID'OIL™ geeft parket een mooie natuurlijke warmte en de traditionele matte nuance van geolied parket.
 - De unieke formule van SOLID'OIL™, die een interactief netwerk aanmaakt met de houtvezels, dringt diep door in het parket, voedt en beschermt het tegen stof en vocht.
 - SOLID'OIL™ is geschikt voor alle Europese houtsoorten en de meeste exotische houtsoorten (voor moeilijk drogend hout, zoals ipè, iroko, enz., zie § AANBRENGEN).
 - Geolied parket is gemakkelijk te vernieuwen. Op druk belopen vloeren is geregeld onderhoud een must (zie § ONDERHOUD).
 - SOLID'OIL™ is verkrijgbaar in 8 basistinten en biedt door eenvoudige menging een oneindige waaier aan tinten van natuurlijk tot donkerzwart met een hele variatie aan houtkleuren en een breed palet grijstinten.
- *Door zijn hoge concentratie zorgt SOLID'OIL™ ervoor dat de meeste harde houtsoorten in één enkele laag doordrenkt worden. Op zachte of heel absorberende houtsoorten wordt een tweede laag aanbevolen.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Het oude of nieuwe parket vlak polieren: het te impregneren hout "blank" schuren (korrel 24 of 36), affineren met korrel 50 of 60 en eindafwerking dient met korrel 100 of 120 (zie Bijlage* op pagina 2 voor bijzonderheden in verband met het schuren van een parketvloer).
- BELANGRIJK: met geborsteld hout kunnen er meer uitgesproken schakeringen worden verkregen dan met glad hout.
- Eventuele gaten en kieren opvullen met BLANCHON PRO FILLER (AQUA voegenkit), BLANCHON VOEGENKIT VOOR HOUT, BLANCHON HOUTPASTA of BLANCHON HOUTKITS GEURLOOS (in poedervorm of gebruiksklaar) vóór de laatste schuurbeurt. Raadpleeg de Technische Fiches van deze producten.
- Daarna zorgvuldig ontstoffen.
- Het parket moet perfect droog en schoon zijn: in het algemeen, vochtigheid lager dan 10%; raadpleeg de geldende technische fiche (gebruik geen wasmiddelen of bleekmiddelen). Vetuitslag van exotisch hout verwijderen BLANCHON VERDUNNER SYNTILAC of met aceton.

Behandeling tegen insecten

- Hiervoor mogen alleen de door BLANCHON aanbevolen producten worden gebruikt.

Beitsen en decoratieve effecten

- Het geschuurde parket ("blank geschuurd" hout) kan gebeitst worden met BLANCHON AQUATEINTE® 2K, BLANCHON HOUTBEITS speciaal parketleggers (hout-, kleur- of pasteltinten), BLANCHON HOUTVEROUDERAAR (positieve tinten). Na volledige droging een laag BLANCHON PRIM'HUILE⁽¹⁾ aanbrengen. Houd er bij heldere houtsoorten rekening mee dat de kleur warmer zal worden, wat eigen is aan harsen, en beoordeel de beits in zijn geheel na het aanbrengen van de laag PRIM'HUILE⁽¹⁾ (indien nodig een test uitvoeren op een onopvallende plaats).
- De interessantste decoratieve effecten worden verkregen op geborsteld hout, dat vooraf met BLANCHON HOUTVEROUDERAAR "verouderd" of gekleurd is.
- Belangrijk: Op met SOLID'OIL™ gebeitst of gekleurd hout (of op voordien gebeitst hout) zal de verkregen houttint veranderen naarmate het hout min of meer druk belopen wordt. Onderhoud het houtwerk zorgvuldig en regelmatig, voor een perfect en duurzaam decoratief en beschermend effect.

TOEPASSING EN AANBRENGEN

- SOLID'OIL™ is gebruiksklaar en moet niet verdund worden. Indien er in het bijzonder een optimale droging en duurzaamheid beoogd worden, kan SOLID'OIL™ VERHARDER in een verhouding van 1 op 5 worden toegevoegd (namelijk 20% VERHARDER in 100% SOLID'OIL™). Bewaring van het mengsel: 1,5 uur.
 - De bus goed schudden voor gebruik.
 - Parket niet behandelen onder 12°C. Alleen in goed geventileerde ruimten gebruiken. Laat geen planten en aquaria met de uitwasemingen van oplosmiddelen in contact komen.
 - Een laag SOLID'OIL™ aanbrengen met borstel, rol (korte haren) of spatel, in de richting van het hout.
 - Langzaam polijsten met een boenmachine met een beige pad. Deze handeling egaliseert de aangebrachte laag en geeft uw parket zijn definitieve kleur en uitzicht.
 - Bijzondere gevallen:
 1. Op exotisch of vet hout, een laag PRIM'HUILE⁽¹⁾ aanbrengen om te voorkomen dat het hout, vanwege zijn natuurlijke eigenschappen, te traag droogt. Daarna SOLID'OIL™ aanbrengen zoals hierboven beschreven.
 2. Op parket met "scheepsdek"-voegen op voorhand een laag PRIM'HUILE⁽¹⁾ aanbrengen om de voegen te "isoleren". Vervolgens te werk gaan zoals hierboven.
 3. Op heel absorberende houtsoorten mag er de volgende dag een tweede laag worden aangebracht volgens dezelfde methode.
 - Advies van de professional: wanneer het werk af is, zorgt een algemene snelle polijsting van het volledige oppervlak (boenmachine, nieuw beige pad) voor een perfecte afwerking.
- ⁽¹⁾PRIM'HUILE®, op basis van synthetische harsen, blokkeert de houtporiën niet, maar isoleert de vezels, zodat ze omgeven kunnen worden door SOLID'OIL™. Raadpleeg de Technische Fiche van dit product.

Blanchon

Solid'Oil™

Reinigen van het gereedschap

- Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met BLANCHON VERDUNNER GEURLOOS.
- Reinig doeken, pads en gereedschap onmiddellijk na gebruik (risico op zelfontbranding van in olie gedrenkt materiaal). Doeken en pads kunnen ook in water worden bewaard. De met olie doordrenkte doeken en pads niet weggooien zonder ze in water te hebben gespoeld.
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik. Restanten niet in de riolering lozen.

DROOGTIJD, UITHARDING EN BELOOPBAARHEID

- Droogtijd "stofvrij": ongeveer 4 uur
- "Dekbare" droogtijd: 12 uur in normale gebruiksomstandigheden (6 tot 8 uur bij gebruik van VERHARDER SOLID'OIL™).
- Gebruik van de lokalen: 2 dagen na de aanbrenging van de laatste laag, in normale omstandigheden.
- Uitverhard: 8 tot 10 dagen (5 tot 7 dagen bij gebruik van VERHARDER SOLID'OIL™).
- Tijdens de eerste 10 dagen enkele voorzorgsmaatregelen nemen: niet afdekken (beschermingsdoeken), geen tapijten op het met parketolie behandelde parket leggen. Ontstoffen met een stofzuiger, een bezem of een doek (geen doordrenkte geweven stoffen gebruiken). Geen zware meubels verplaatsen. Geen water of andere vloeistoffen laten staan op geolied parket (bloempotten goed isoleren).
- Daarna: passende beschermingen aanbrengen (vilt) onder tafelpoten en stoelen. Een kwaliteitsvolle mat aan de ingang van de ruimte houdt stof en kiezel tegen. Uw hout heeft een gezond klimaat nodig: een omgevingstemperatuur van 19-21°C en een relatieve luchtvochtigheid van ong. 50 tot 65% zijn ideaal.

VERBRUIK

- 35 m² per liter per laag, ongeveer.

ONDERHOUD

- Het met parketolie behandelde oppervlak moet regelmatig afgestoft worden (bezem of stofzuiger).
- Eventuele vlekken en krassen zijn gemakkelijk te verwijderen met een neutraal detergent (goed uitgewrongen en niet-druipend materiaal).
- Belangrijk: 15 dagen wachten voor de eerste interventie, zodat SOLID'OIL™ perfect tot in het hart droogt.
- EEN GOED ONDERHOUDEN GEOLIED PARKET WORDT MOOIER MET DE TIJD.

Normale reiniging

- Vochtig bezemen met BLANCHON NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET, verdund tot 250 ml per 10 liter water. Voor dagelijks onderhoud kan ook BLANCHON LAGOON®, speciale parketreiniger, worden gebruikt.
- Bewerk achtereenvolgende zones en spoel de microvezelbezem, de dweil of het gebruikte materiaal regelmatig uit. Dit materiaal moet altijd goed uitgewrongen zijn om het parket niet overdreven te bevochtigen.
- Wekelijks in weinig betreden ruimten, tot dagelijks in druk betreden ruimten. NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET reinigt het geolied parket grondig en versterkt de bescherming.

Regelmatig onderhoud

- Breng de BLANCHON ONDERHOUDSOLIE op het ontstofte en schone geoliede parket aan en veeg op met een schone en droge katoenen doek tot een matte glans ontstaat. Kies de schakering van de ONDERHOUDSOLIE in functie van de SOLID'OIL™ schakering.
- Deze bewerking verloopt gemakkelijker en sneller met een boenmachine met beige pad (als de vloer vuil is, kunt u een rode pad gebruiken om de mechanische reiniging te versterken). Dit geeft een gelijkaardig effect als de spraymethode: het opglanzen gaat sneller en de mechanische reiniging wordt versterkt.
- Betreedbaar: 8 uur na polijsting.
- Frequentie: zodra het geoliede parket zijn matte glans begint te verliezen, doorgaans 1 tot 2 maal per maand.
- Als het parket zeer druk betreden wordt, kan het regelmatig onderhoud worden aangevuld met een algemene laag SOLID'OIL™, gevolgd door een zorgvuldige boenbeurt met de hand of de machine (zie § RENOVATIE).
- Hoe regelmatig en frequenter het onderhoud, hoe gemakkelijker het wordt.

RENOVATIE

- PLAATSELIJK RENOVEREN: kan worden uitgevoerd op zwaar beschadigde plaatsen (brandplekken van sigaretten, stoten...): ontboenen om de schade te verwijderen, vervolgens herimpregneren. Dit is een van de grootste voordelen van een met SOLID'OIL™ behandeld parket.
- GRONDIG RENOVEREN: een geolied behandeld parket dat niet voldoende frequent werd behandeld volgens het gebruik ervan, kunt u een algemene schuurbeurt geven met een boenmachine voorzien van een schuurrooster (bv. korrel 120). Vervolgens een laag SOLID'OIL™ aanbrengen.

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|--|---|
| TOEPASSING | IMPREGNEREN VAN PARKET- EN PLANKENVLOEREN |
| HARSTYPE | Hoge concentratie gewijzigde natuurlijke oliën (niet afkomstig uit biologische landbouw) |
| AFNOR-CLASSIFICATIE | Familie I, klasse 2b |
| DICHTHEID | 0,95 (bij 20°C, volgens NF T 30020) |
| VLOEIBAARHEID | 120 seconden (CA 4 bij 20°C) |
| REGLEMENTAIRE INFORMATIE | Zie de overeenkomstige Veiligheidsfiches (beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com) |
| MENGSEL | 100% HARDWAXOLIE SOLID'OIL™ + 20 VERHARDER SOLID'OIL™ |
| BRUIKBAARHEIDSDUUR VAN HET MENGSEL | 1,5 uur |
| DEKBAAR | 12 uur naargelang temperatuur en vochtigheidsgraad (6 tot 8 uur bij gebruik van VERHARDER SOLID'OIL™). |
| VUILWEERSTAND | Uitstekend |
| BESTENDIGHEID TEGEN HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN | Plant aardige olie, aceton, alcohol 40°C, water, koffie, thee, inkt: niets te melden (na 20 dagen droogtijd volgens NF T 30053). |

*BIJLAGE: MACHINAAL SCHUREN VAN EEN PARKET

- Dit gebeurt met een parketschuurmachine, een boordschuurmachine voor de randen en een rakel voor de hoeken.
- De parketschuurmachine met het licht mee, of nog beter nog, met het hout mee gebruiken.
- Gelijktijdig vorderen zodat het volledige oppervlak dezelfde behandeling krijgt.
- 1^e passage: grove korrel (24, 30 of 36) om het parket blank te schuren en te effenen.

- 2^e passage: halfgrote korrel (50 of 60) om het oppervlak te egaliseren.
- 3^e passage: fijne korrel (100 of 120) om het de afwerking te vervolledigen.
- De omtrek van de ruimte bewerken (boordschuurmachine en rakel).
- De voorbereiding van het oppervlak afwerken met een boenmachine voorzien van een fijn schuurrooster (80 of 120) vooral op parket met afwisselend motief: mozaïek, visgraat, Point d'Hongrie, enz.
- Zorgvuldig ontstoffen met een krachtige stofzuiger (te lakken oppervlak en plinten, raamkozijnen en radiatoren).

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid op 01.07.13.

Ontworpen, uitgewerkt en geproduceerd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van onzenuwte in en stellen ons niet verantwoordelijk bij het gebruik van onze producten.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.



28 rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX - FRANCE
Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A. - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsrad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com - www.lqblanchon.com